

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν: **Synteak Activator**

Ημ/νία: **05/2025**

Περιγραφή

Το **Synteak Acrivator (SA)** είναι ένα αστάρι βελτιωτικό πρόσφυσης ενός συστατικού βάσης διαλύτου.

Το **SA** απολιπαίνει μη πορώδεις επιφάνειες και επιτυγχάνει εξαιρετική χημική συγκόλληση δαπέδων PVC και PUR με το Tikaflex TLB Flex, Contact 12, TSC plus και άλλων συγκολλητικών.

Πλεονεκτήματα

- Βελτιωτικό πρόσφυσης για συνθετικά καταστρώματα teak, PVC, PUR
- Χαμηλή κατανάλωση
- Γρήγορη ωρίμανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	Διαλύτης με πρόσθετα
Σύσταση:	Υγρό
Σκλήρυνση:	Φυσική ωρίμανση
Χρώμα:	Διαφανές
Χρόνος σκλήρυνσης:	5-7 λεπτά
Ειδικό βάρος:	0,78gr/ml
Θερμοκρασία εφαρμογής:	5 °C - 30°C

Εφαρμογή

Καθαρίστε την επιφάνεια του δαπέδου που είναι προς συγκόλληση και αφού ξεπλύνετε με νερό περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως. Εφαρμόστε το **Synteak Activator** με καθαρό, μαλακό πανί ή με πινέλο προς μία κατεύθυνση. Περάστε ένα λεπτό αλλά καλυπτικό στρώμα μία μόνο φορά. Κατά προσέγγιση θα χρειαστείτε 100-200 ml/m².

Μετά από περίπου 10 λεπτά και το πολύ έως 5 ώρες, τοποθετήστε το δάπεδο στην επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί το συγκολλητικό (**TLB Flex** ή **Contact 12**).

Το συγκολλητικό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια σε πάχος τουλάχιστον 2-3mm. Το δάπεδο πρέπει να τοποθετηθεί εντός του χρόνου χρήσης του συγκολλητικού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Παρατεταμένη έκθεση στον αέρα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του υλικού ή μπορεί να επηρεάσει την σύσταση του και να αποτρέψει το εγγυημένο αποτέλεσμα. Το **SA** αφήνει ένα λευκό ίχνος στην επιφάνεια. Εφαρμόστε το, μόνο σε επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν.

Παρατηρήσεις

Κλείστε τη συσκευασία σύντομα και ερμητικά μετά τη χρήση. Ποτέ μην ρίχνετε υπολείμματα **Synteak Activator** ξανά πίσω στη συσκευασία. Σταματήστε τη χρήση του **SA** όταν έχει πήξει, δεν είναι ομογενοποιημένο ή έχει διογκωθεί. Μην διαλύετε το **SA** και/ή το ανακατεύετε με άλλα συστατικά. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας το **Synteak Activator** πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός λίγων ημερών.

Αποθήκευση

Σφραγισμένο σε κλειστό και σκιερό μέρος μεταξύ 5-25°C έως 24 μήνες.

Ασφάλεια

Απευθείας επαφή με το υλικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και του δέρματος. Συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας για πληροφορίες.

Εγγύηση - Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο έχουν συλλεχθεί εμπειρικά. Η Tikal Marine Systems GmbH δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο. Συνίσταται πριν τη χρήση να γίνεται κάποιο δοκιμαστικό τεστ σε μία μικρή επιφάνεια. Είναι στην ευθύνη του κάθε χρήστη να διενεργήσει τα δικά του τεστ για να διευκρινίσει εάν το υλικό είναι κατάλληλο για την εκάστοτε εφαρμογή.