

Technische Informatie

Product: Synteak Activator

Datum: 05/2025

Beschrijving

Synteak Activator (SA) is een ééncomponent, oplosmiddelhoudende hechtprimer.

SA ontvet niet-poreuze oppervlakken en maakt een uitstekende chemische hechting mogelijk van veel PVC- en PUR-dekbedekkingen met Tikalflex TLB Flex, Contact12, TSCplus en veel lijmen van andere fabrikanten.

Typische Voordelen

- Hechttingsbevorderaar voor veel synthetische (teak) dek-alternatieven: PVC, PUR
- Laag verbruik
- Snelle uitharding

Technische Gegevens

- Basis: Oplosmiddel met additieven
- Consistentie: Vloeibaar
- Reactie: Fysische uitharding
- Kleur: Transparant
- Reactietijd: 5-7 minuten
- Soortelijk Gewicht: 0,78 g/ml
- Verwerkingstemperatuur: 5°C – 30°C

Toepassing

1. Reinig de onderzijde van de dekbedekking (het hechtoppervlak) en spoel af met water.
2. Wacht tot het volledig droog is.
3. Breng Synteak Activator aan met een schone, zachte doek of kwast in één richting.

4. De laag moet dun maar dekkend zijn – slechts één laag aanbrengen.
5. Er is ongeveer 100–200 ml/m² nodig.
6. Na 10 minuten, maar uiterlijk binnen 5 uur, dient de dekbedekking op de lijm (TLBFlex of Contact12) te worden aangebracht.

De lijm moet volledig over het scheepsdek worden aangebracht met een dikte van minstens 2–3 mm.

De dekbedekking moet binnen de open tijd (vóór huidvorming) van de lijm worden aangebracht.

Volg altijd de verwerkingsinstructies van de dekbedekking.

Belangrijk:

Langdurige blootstelling aan lucht vermindert de effectiviteit en kan leiden tot verontreiniging en verminderde hechting.

SA laat een witte waas achter – alleen toepassen op oppervlakken die met lijm verlijmd worden.

Belangrijke Opmerkingen

- Sluit de verpakking direct en goed na gebruik.
- Giet nooit restanten van de Synteak Activator terug in de verpakking.
- Gebruik geen SA die is gaan geleren, niet homogeen is of een verhoogde viscositeit heeft.
- Verdun SA niet en meng niet met andere stoffen.
- Na opening binnen enkele dagen gebruiken.

Opslag

Gesloten & droog bewaren bij 5°C – 25°C

Houdbaarheid: minimaal 24 maanden

Verpakking

6 × 500 ml aluminium blik

Veiligheid

Direct contact met het materiaal kan ogen en huid irriteren.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie!

Garantie – Disclaimer

Alle informatie in dit document is op empirische wijze vastgesteld.
Tikal Marine Systems GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. We raden aan om eerst een kleine test uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te testen of het materiaal geschikt is voor de beoogde toepassing.