

## Technische Informationen

Produkt : **TIKAL FAST PATCH**  
Stand : **08 / 2025** (Alle älteren Ausgaben sind mit Erscheinen dieser ungültig.)

## Produktbeschreibung

**FastPatch** ist ein 2-komponentiger, schnell härtender, hochfester Spachtel auf Epoxydharz Basis. **FastPatch** hat keinen Schrumpfung und nimmt kein Wasser auf.

Das Mischungsverhältnis ist 2:1 Volumen und 2:1 Gewicht

## Anwendungsgebiete

**FastPatch** ist für alle Anwendungen im Bootsbau geeignet.

**FastPatch** kann im Unter- und Überwasserbereich eingesetzt werden. TIKAL FAST PATCH ist mit allen gängigen Bootsbaumaterialien wie Holz, Polyester und GFK verwendbar.

Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Alu, Eisen und GFK Teilen.

Tikal Fast Patch ist geeignet zur Sanierung von Osmoseschäden.

## Anwendungseinschränkungen

Wie alle Epoxydharz Spachtel ist **FastPatch** nicht dauerhaft UV –beständig und daher nicht als dauerhafte Abschlusschicht geeignet.

## Vorbehandlung und Nachbehandlung

Haftflächen müssen sauber, fest und fettfrei sein.

Die Oberfläche vor dem Spachtelauftrag mit groben Schleifpapier oder Sandstrahlen aufrauen.

## Farben / Verpackung

Standard : hell grau

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 6 x 600g   | Kombidose mit Mischdeckel |
| 3 x 4,5 Kg | Set                       |

## Zulassungen / Prüfungen

Keine Zulassungen

Anwendungsprüfungen TIKAL Labor

## Garantie / Haftung

Die Tikal Marine Systems GmbH garantiert, dass alle Produkte innerhalb der angegebenen Mindesthaltbarkeit mit den Spezifikationen konform sind.

Alle Angaben in den Technischen Informationen und den Verarbeitungshinweisen sind Ergebnisse unserer Erfahrung und unserer Tests. Dem Anwender obliegt die Bemessung und Wahl der Spachtelanwendung. Für jegliche Folgeschäden die sich in der Anwendung ergeben können übernehmen wir keinerlei Haftung.

## Technische Werte

| Allgemein                        | Bemerkung                              | Wert                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Chemische Basis                  |                                        | Epoxydharz Spachtel   |
| Verarbeitungstemperatur          | Taupunkt beachten                      | 6 ° bis 50 °          |
| Dichte                           |                                        | 1,6 g/cm <sup>3</sup> |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit     | Ca. 20 °C je kälter desto länger offen | 15 – 20 Minuten       |
| Schleifbar                       |                                        | Nach 6 – 7 h          |
| Mischungsverhältnis              |                                        | 2:1                   |
| Haltbarkeit geschlossene Gebinde |                                        | 24 Monate             |
| Überstreichbarkeit               | Mit allen gängigen Lacken              | Ja                    |
| Wasseraufnahme                   | Endharter Spachtel                     | ca. 0 %               |
| Schrumpf / Volumenänderung       |                                        | ca. 0 %               |

## Sicherheitshinweise

Ein Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.tikal-online.de](http://www.tikal-online.de)